



KAINDL

BOARDS. FLOORS. IDEAS.



FUMAKO Eiche Antik | Oak Antique

# FUMAKO


Eine Kombination aus Furnier und Massivholz, das ist **FUMAKO** von Kaindl. Schon im Mittelalter wurde im Möbelbau günstiges Weichholz mit einem wertigen Sägefurnier belegt. Neu ist das Prinzip also nicht, doch nun wesentlich verfeinert: **FUMAKO** besteht aus einer massiven Holzplatte, die mit einem Messerfurnier in verschiedenen Furniervarianten belegt wird. Als Trägermaterial dient eine keilgezinkte Holzplatte, verfügbar in drei Stärken. Den rustikalen Charakter bekommt **FUMAKO** durch die schönen Charismo-Furniere, etwa Eiche Antik, Eiche Wild, Eiche Astig oder attraktive Nadelhölzer wie zB. Zirbe. Gut kombiniert!




Eiche Antik | Oak Antique



Eiche Wild | Rustic Oak



Eiche Astig | Knotty Oak



Zirbe / Arve | Swiss Stone Pine

KÜNGPLATTEN

Küng Platten AG  
Menznauerstr. 15 · CH-6130 Willisau  
Tel 041 972 76 76 · Fax 041 972 76 77  
[www.kueng-platten.ch](http://www.kueng-platten.ch)



**FUMAKO** Zirbe | *Swiss Stone Pine*

**Format | Size:** 3000 x 1250 mm (Eichenträger | *Oak Substrate*)  
3000 x 1220 mm (Kieferträger | *Pine Substrate*)

Stärken Trägerplatte	Standardfurnier 0,6 mm	Starkfurnier 0,9 mm
<b>18*/19 mm Massivholz</b>	Endstärke 20 mm	Endstärke 21 mm
<b>27 mm Massivholz</b>	Endstärke 28 mm	Endstärke 29 mm
<b>38 mm Massivholz</b>	Endstärke 39 mm	Endstärke 40 mm

\* Kiefer

Plattentoleranzen	Einheit	Klassifizierung
<b>Dickentoleranz</b>	mm	+/- 1,0
<b>Längentoleranz</b>	mm	+ 20
<b>Breitentoleranz</b>	mm	+ 5

Platteneigenschaften	Klassifizierung	Norm
<b>Emissionsklasse</b>	E1*	EN 13966
<b>Plattenfeuchte bei Auslieferung</b>	6 - 10 %	EN 13353
<b>Holzeinsatz</b>	Eiche, Kiefer	

\* gleitender Halbjahresmittelwert ≤ 8,0 mg HCHO / 100 gr. atro Platte

**Bitte beachten Sie die Lagerhinweise ([www.kaindl.com](http://www.kaindl.com)). Verarbeitung:** Kaindl FUMAKO Charismo lässt sich mit üblichen Holzbearbeitungsmaschinen verarbeiten und muss vor der Verarbeitung ca. 48 Stunden klimatisiert werden. Kaindl FUMAKO Charismo wird mit einem Sauberkeitsschliff (K 100/120) ausgeliefert. Um ev. Rückstände (Leim, Fett, Öl etc.) zu entfernen, ist vor der Oberflächenbehandlung (Beizen, Lackieren usw.) ein Finalschliff durchzuführen. Es ist in jedem Fall ein Farb- und Verträglichkeitsmuster der Oberflächenbehandlung (Beize, Lack, Öl etc.) mit der Furnieroberfläche anzufertigen, um etwaige Oberflächenfehler zu vermeiden. Die Oberflächenbehandlung muss immer beidseitig durchgeführt werden. Bei Nichtbeachtung können keine nachträglichen Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden.

Furnierqualität	Eiche Holzfurnier
E/E	Elegant (schlicht)
N/N*	Natur Mix
S/S	Struktur

\* Die Holzarten Zirbe, Lärche Astig, Eiche Astig, Eiche Wild und Eiche Antik werden nur in der Ausführung N/N angeboten.

Oberfläche	Holzfurnier
<b>Furnierfugenverleimung</b>	Alle Furnierdecken werden fugenverleimt, um eine ausgezeichnete Fugenqualität zu gewährleisten.
<b>Furnierverleimung</b>	C2: Innenraum-feuchtigkeitsbeständig (Ö-Norm EN 12765) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laubholzfurnier 0,6mm: ausschließlich mit transparenter Verleimung</li> <li>- Laubholzfurnier 0,9mm: Verleimung mit schwarzem oder transparentem Leim möglich. Die Farbe des verwendeten Leims ist vor jeder Bestellung unbedingt mit Ihrem zuständigen Sachbearbeiter abzuklären!</li> <li>- Nadelholzfurnier 0,8mm</li> </ul>

**KÜNGPLATTEN**

Küng Platten AG  
Menznauerstr. 15 · CH-6130 Willisau  
Tel 041 972 76 76 · Fax 041 972 76 77  
[www.kueng-platten.ch](http://www.kueng-platten.ch)